



XL-0646 真石漆乳液

产品介绍

该产品是根据外墙真石漆要求而设计的一款含有机硅的，采用核壳新工艺制备而成的具有独特的互穿网络（LIPN）结构的高性能、无甲醛、无APEO的环保有机硅改性苯丙乳液。

产品特点

- 乳液的最低成膜温度低：制漆时不用加成膜助剂，可节省制漆成本；
- 乳液中无成膜助剂：干燥速度快、漆的湿强度高、浸水干燥恢复性好；
- 耐水白性能特好：特别是初期耐水白性，干2小时浸水96小时以上不泛白；
- 漆的展色性好色差小：可以减小因成膜助剂干燥引起的真石漆色差问题；
- 优异的冻融稳定性：-5°C乳液不结冰

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	46.0±1
pH值	7.0-8.0
粘度, mpa.s	1500-5000
Tg, °C	30(理论)
最低成膜温度, °C	5
平均粒径,um	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。