



环保为本
科技为先

XL-1345 真石漆乳液

产品介绍

该产品根据高性价比真石漆市场需求而设计，产品具有独特的互穿网络（LIPN）结构，产品具有高稳定性、无甲醛、无APEO的环保有机硅改性苯丙乳液

产品特点

- 乳液干燥速度快
- 机械稳定性好
- 耐水性好
- 制备的真石漆具有优异的耐水白能力和耐水恢复性
- 真石漆表面硬度高

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	45.0±1
pH值	7.5-9.0
粘度, mPa.s	1000-3000
Tg, °C	28
最低成膜温度, °C	26
平均粒径, μm	0.1
离子性	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。